

Допустимые дефекты на фасадах облицованных пленкой ПВХ фабрики
мебельных фасадов «Восток»

№ п/п	Наименование дефекта	Продукция из МДФ, облицованной пленкой ПВХ (матовые)			Продукция из МДФ, облицованной пленкой ПВХ (глянец, металлик)		
		Лицевая	Торец	Обратная	Лицевая	Торец	Обратная
1	Геометрические размеры и допуски	Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах. Предельные отклонения по геометрическим размерам составляют +/- 1,5 мм; отклонения от прямолинейности +/- 1,5 мм на метр размера.					
2	Царапины или риски под пленкой ПВХ или на ламинате	Допускаются *	Не допускаются	Допускаются незначительные	Допускаются *	Не допускаются	Допускаются незначительные
3	Вмятины диаметром не более 3 мм	Допускаются **	Допускаются *	Допускаются *	Допускаются **	Допускаются *	Допускаются *
4	Вкрапления под пленкой ПВХ (пылевые, клеевые и т.п.), единичные локальные структурные неровности	Допускаются не более 3 шт. на 0,2 кв.м.	Допускаются *	Допускаются *	Допускаются не более 3 шт. на 0,2 кв.м.	Допускаются *	Допускаются *
5	Шагрень, отклонение по степени шероховатости	Допускается шагрень, соответствующая образцу	Допускается шагрень, соответствующая образцу	—	Допускается шагрень, соответствующая образцу	Допускается шагрень, соответствующая образцу	—
6	Отслоения пленки ПВХ	Не допускается					
7	Цветовой оттенок пленки ПВХ	Цветовой оттенок пленки может отличаться в зависимости от партии поставки. Дозаказ изделий может отличаться от основного заказа			Цветовой оттенок пленки может отличаться в зависимости от партии поставки. Дозаказ изделий может отличаться от основного заказа		
8	Локальные изменения цвета и текстуры пленки по торцам и углам после запрессовки	—	Допускается незначительное изменение (побеление, растягивание текстуры) технологические особенности изготовления	—	—	Допускается незначительное изменение (побеление, растягивание текстуры) технологические особенности изготовления	—
9	Наличие загрязнений на деталях	Не допускается					
10	Зарезы, заделки пленки ПВХ	Не допускаются	Допускаются	Допускаются заделки, подогнанные по оттенку к цвету обратной стороны	Не допускаются	Допускаются	Допускаются заделки, подогнанные по оттенку к цвету обратной стороны
11	Дефекты пленки (вкрапления, защипы, разводы и т.д.)	Не допускаются			Допускаются		
12	Сколы по периметру изделий и по краям паза	—	—	Допускаются	—	—	Допускаются

Знак «-» означает, что данный параметр не контролируется.

1. Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-93.
2. Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом.
Проверка качества мебельных фасадов и производится в следующих условиях:
 - в помещении с дневным освещением.
 - с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см.
 - с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70°-90°.
 - время осмотра 10 секунд считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.
3. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.
4. Пояснения к отдельным дефектам:
 - * - данные дефекты являются следствием технологического производства материалов (МДФ).
 - ** - допускается не более одной вмятины на фасад.
 - *** - Пленки ПВХ "под дерево" имитируют текстуру пленки, те непредсказуемое чередование темных и светлых полос, сучков и годовых колец разных размеров и конфигураций. Подобные элементы рисунка ПВХ браком не являются.
5. Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п.).
6. На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней неоднородной структурой МДФ.
7. Претензии к художественному оформлению патинированных фасадов не принимаются - оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5% в одном заказе и в пределах 25% согласно утвержденному образцу. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
8. Механические или иные дефекты защитной пленки на изделии дефектами не считаются.

Общие требования к качеству деталей мебельных

1. На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов нормируемых дефектов.
2. Допускается наличие «острой» кромки ПВХ на обратной стороне изделий, на углах изделий.
3. Покоробленность деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-93 п.2.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию:
 - a. C/D больше или равно 0,017, где C – толщина изделия, мм; D – диагональ изделия, мм.
 - b. Если же конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на фабрике технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371-93 п.2.2.3, не гарантируется.
4. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и посторонних частиц.